

Desso Textiele vloerbedekking - Tegels




The Floor is Yours



Mila


Specificatie volgens EN 1307

Fabricagemethode	ISO 2424	Getuft 1/10 "	
Aspect	ISO 2424	Gesneden pool	
Verfmethode		Solution dyed	
Dimensies	EN 994	cm x cm	50 x 50 (20 tegels per doos)
Drager	ISO 2424	Polyester - polyamide vlies	
Rug	ISO 2424	Gemodificeerde bitumen Polyver® - Polyscan®	
Poolmateriaal	ISO 2424	BCF Polyamide 6	
Totale dikte	ISO 1765	mm	7,5
Effectieve pooldikte	ISO 1766	mm	3,7
Totale massa	ISO 8543	g/m ²	4300
Poolinzetmassa	ISO 2424	g/m ²	850
Effectieve poolmassa	ISO 8543	g/m ²	545
Pooldichtheid	ISO 8543	g/cm ³	0,150
Noppental	ISO 1763	/dm ²	1660
Elektrostatische oplading	ISO 6356	kV	≤ 2,0
Verticale weerstand	ISO 10965	Ohm	≤ 1 x 10 ⁹
Horizontale weerstand	ISO 10965	Ohm	≤ 1 x 10 ⁹
Gebruiksclassificatie	EN 1307	33 Projectgebruik - zwaar gebruik	
Luxe klassering	EN 1307	LC 2	
Dimensionele stabiliteit	EN 986	%	≤ 0,2
Geluidsabsorptie	ISO 354	Freq. Hz	125 250 500 1000 2000 4000
			α _s
Geluidsreductie	ISO 354	α _w	0,18
Warmtedoorlaatweerstand	ISO 8302	m ² .K/W	0,094
Brandgedrag	EN 13501-1	Bfl - s1	
Prodis-ID	www.pro-dis.info	2DA8D7F3	


 EN 14041
 0493-CPD-0002

Geproduceerd door:
 Desso BV
 PO Box 169
 NL - 5140 AD Waalwijk



17547

Desso vloerbedekkingsproducten moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met Desso's leginstructies en erkende standaarden. Een effectieve, regelmatige reiniging en onderhoudsprogramma is van belang voor het behoud van de vloer. Desso vloerproducten dienen alleen als vloerbedekking te worden toegepast. Desso behoudt zich het recht voor deze specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. De laatste versies van de technische specificaties kunt u vinden op onze website: www.desso.com



23-4-2009 NL