





## Tempra

### Specificatie volgens EN 1307

Fabricagemethode	ISO 2424	Getuft 1/10 "						
Aspect	ISO 2424	Lussenpool						
Verfmethode		Stukverf continu						
Dimensies	EN 994	cm x cm	50 x 50 (20 tegels per doos)					
Drager	ISO 2424	Polyester - polyamide vlies						
Rug	ISO 2424	Gemodificeerde bitumen Polyver®						
Poolmateriaal	ISO 2424	BCF Polyamide 6						
Totale dikte	ISO 1765	mm	5,0					
Effectieve pooldikte	ISO 1766	mm	2,0					
Totale massa	ISO 8543	g/m <sup>2</sup>	4150					
Poolinzetmassa	ISO 2424	g/m <sup>2</sup>	580					
Effectieve poolmassa	ISO 8543	g/m <sup>2</sup>	290					
Pooldichtheid	ISO 8543	g/cm <sup>3</sup>	0,145					
Noppental	ISO 1763	/dm <sup>2</sup>	1620					
Elektrostatische oplading	ISO 6356	kV	≤ 2,0					
Verticale weerstand	ISO 10965	Ohm	-					
Horizontale weerstand	ISO 10965	Ohm	-					
Gebruiksclassificatie	EN 1307	33 Projectgebruik - zwaar gebruik						
Luxe klassering	EN 1307	LC 1						
Dimensionele stabiliteit	EN 986	%	≤ 0,20					
Geluidsabsorptie	ISO 354	Freq. Hz	125	250	500	1000	2000	4000
			α <sub>s</sub>	0,01	0,01	0,07	0,21	0,24
Geluidsreductie	ISO 354	α <sub>w</sub>	0,15					
Warmtedoorlaatweerstand	ISO 8302	m <sup>2</sup> .K/W	0,046					
Brandgedrag	EN 13501-1	Bfl - s1						
Prodis-ID	www.pro-dis.info	DAAE47D4						


 Geproduceerd door:  
 Desso BV  
 PO Box 169  
 NL - 5140 AD Waalwijk  
 EN 14041  
 0493-CPD-0002



15112

Desso vloerbedekkinasproducten moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met Desso's leginstructies en erkende standaarden. Een effectieve, regelmatige reiniging en onderhoudsprogramma is van belang voor het behoud van de vloer. Desso vloerproducten dienen alleen als vloerbedekking te worden toegepast. Desso behoudt zich het recht voor deze specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. De laatste versies van de technische specificaties kunt u vinden op onze website: [www.desso.com](http://www.desso.com)



14-4-2009 NL