

## Wilton Profile

### Specificatie volgens EN 1307

Fabricagemethode	ISO 2424	Geweven - Wilton	
Aspect	ISO 2424	Lussenpool	
Verfmethode		Strengverf	
Breedte	CEN/TS 14159	cm	400
Drager	ISO 2424	Polypropyleen / Polyester - viscose	
Rug	ISO 2424	Appret	
Poolmateriaal	ISO 2424	BCF Polyamide 6.6	
Totale dikte	ISO 1765	mm	6,0
Effectieve pooldikte	ISO 1766	mm	3,2
Totale massa	ISO 8543	g/m <sup>2</sup>	2000
Poolinzetmassa	ISO 2424	g/m <sup>2</sup>	1100
Effectieve poolmassa	ISO 8543	g/m <sup>2</sup>	600
Pooldichtheid	ISO 8543	g/cm <sup>3</sup>	0,190
Noppental	ISO 1763	/dm <sup>2</sup>	890
Elektrostatische oplading	ISO 6356	kV	≤ 2,0
Verticale weerstand	ISO 10965	Ohm	≤ 1 x 10 <sup>9</sup>
Horizontale weerstand	ISO 10965	Ohm	≤ 1 x 10 <sup>9</sup>
Gebruiksclassificatie	EN 1307	33 Projectgebruik - zwaar gebruik	
Luxe klassering	EN 1307	LC 2	
Contactgeluidsisolatie ΔL <sub>w</sub>	ISO 140-8	dB	26
Geluidsabsorptie	ISO 354	Freq. Hz	125    250    500    1000    2000    4000
		α <sub>s</sub>	0,01    0,02    0,07    0,14    0,35    0,54
Geluidsreductie	ISO 354	α <sub>w</sub>	0,15
Warmtedoorlaatweerstand	ISO 8302	m <sup>2</sup> .K/W	0,044
Brandgedrag	EN 13501-1	Cfl - s1	
Prodis-ID	www.pro-dis.info	ADDA3B40	

Geproduceerd door:  
 Desso NV  
 Robert Ramlotstraat 89  
 B - 9200 Dendermonde



Desso vloerbedekkingsproducten moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met Desso's leginstructies en erkende standaarden.  
 Een effectieve, regelmatige reiniging en onderhoudsprogramma is van belang voor het behoud van de vloer.  
 Desso vloerproducten dienen alleen als vloerbedekking te worden toegepast.  
 Desso behoudt zich het recht voor deze specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.  
 De laatste versies van de technische specificaties kunt u vinden op onze website: [www.desso.com](http://www.desso.com)



6-8-2009 NL