




























# Technische specificaties

Marmoleum voldoet aan de eisen van EN ISO 24011  
Marmoleum Acoustic voldoet aan de eisen van EN 687  
Marmoleum Decibel voldoet aan de eisen van EN 686

		Marmoleum Real/Fresco	Marmoleum Real/Fresco/ Vivace	Marmoleum Real	Marmoleum Real	Marmoleum Decibel	Marmoleum Acoustic	Marmoleum Concrete	Marmoleum Walton	Marmoleum Striato	Marmoleum Graphic	Marmoleum Piano
 Totale dikte	EN-ISO 24346	2.0 mm	2.5 mm	3.2 mm	4.0 mm	3.5 mm	4.0 mm	2.5 mm	2.5 mm	2.5 mm	2.5 mm	2.5 mm
 Huishoudelijk gebruik	EN-ISO 10874	Klasse 23	Klasse 23	Klasse 23	Klasse 23	Klasse 23	Klasse 23	Klasse 23	Klasse 23	Klasse 23	Klasse 23	Klasse 23
   Commercieel gebruik	EN-ISO 10874	Klasse 32	Klasse 34	Klasse 34	Klasse 34	Klasse 33	Klasse 33	Klasse 34	Klasse 34	Klasse 34	Klasse 34	Klasse 34
   Industrieel gebruik	EN-ISO 10874	Klasse 41	Klasse 43	Klasse 43	Klasse 43	Klasse 41	Klasse 41	Klasse 43	Klasse 43	Klasse 43	Klasse 43	Klasse 43
 Rolbreedte	EN-ISO 24341	2.00 m	2.00 m	2.00 m	2.00 m	2.00 m	2.00 m	2.00 m	2.00 m	2.00 m	2.00 m	2.00 m
 Rollengte	EN-ISO 24341	≤ 32 m	≤ 32 m	≤ 32 m	≤ 32 m	≤ 32 m	≤ 32 m	≤ 32 m	≤ 32 m	≤ 32 m	≤ 32 m	≤ 32 m
 Indrukbestendigheid	EN-ISO 24343-1	≤ 0.15 mm	≤ 0.15 mm	≤ 0.15 mm	≤ 0.20 mm	≤ 0.30 mm	≤ 0.40 mm	≤ 0.15 mm	≤ 0.15 mm	≤ 0.15 mm	≤ 0.15 mm	≤ 0.15 mm
 Geschikt voor bureaustoelen	EN 425	Geschikt voor bureaustoelen met zwenkwielen.										
 Kleurechtheid	EN-ISO 105-B02	Methode 3: blauwschaal minimaal 6										
 Flexibiliteit	EN-ISO 24344	ø 30 mm	ø 40 mm	ø 50 mm	ø 60 mm	ø 40 mm	ø 60 mm	ø 40 mm	ø 40 mm	ø 40 mm	ø 40 mm	ø 40 mm
 Weerstand tegen chemicaliën	EN-ISO 26987	Bestand tegen verdunde zuren, oliën, vetten en conventionele oplosmiddelen. Niet bestand tegen langdurige inwerking van alkaliën.										
 Bacteriostatische eigenschappen		Marmoleum heeft bacteriostatische eigenschappen, zelfs tegen de MRSA bacterie. Dit wordt bevestigd door onafhankelijke laboratoria.										
 Weerstand tegen sigaretten	EN 1399	Vlekken als gevolg van uitgedrukte sigaretten kunnen worden verwijderd.										
 Slipweerstand	DIN 51130	R9	R9	R9	R9	R9	R9	R9	R9	R9	R9	R9
 Contactgeluidsreductie	EN ISO 717-2	≤ 4 dB	≤ 5 dB	≤ 6 dB	≤ 7 dB	17 dB	14 dB	≤ 5 dB	≤ 5 dB	≤ 5 dB	≤ 5 dB	≤ 5 dB
 Elektrische weerstand marmoleum Ohmex	EN 1081	-	1-10 <sup>6</sup> <R1 < 1-10 <sup>8</sup> Ω statisch dissipatief	-	-	-	-	-	-	-	-	-
 Life Cycle Assessment		LCA is de basis voor het waarborgen van een minimale impact op het milieu.										
 Geschikt voor vloerverwarming		ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Marmoleum voldoet aan de eisen van EN 14041												 EN 14041
 Brandgedrag	EN 13501-1	C <sub>n</sub> -s1	C <sub>n</sub> -s1	C <sub>n</sub> -s1	C <sub>n</sub> -s1	C <sub>n</sub> -s1	C <sub>n</sub> -s1	C <sub>n</sub> -s1	C <sub>n</sub> -s1	C <sub>n</sub> -s1	C <sub>n</sub> -s1	C <sub>n</sub> -s1
 Slipweerstand	EN 13893	DS: ≥ 0.30	DS: ≥ 0.30	DS: ≥ 0.30	DS: ≥ 0.30	DS: ≥ 0.30	DS: ≥ 0.30	DS: ≥ 0.30	DS: ≥ 0.30	DS: ≥ 0.30	DS: ≥ 0.30	DS: ≥ 0.30
 Statische elektriciteit	EN 1815	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV
 Warmtegeleidingscoëfficiënt	EN 12524	0.17 W/m-K	0.17 W/m-K	0.17 W/m-K	0.17 W/m-K	0.17 W/m-K	0.17 W/m-K	0.17 W/m-K	0.17 W/m-K	0.17 W/m-K	0.17 W/m-K	0.17 W/m-K