

















# TECHNISCHE SPECIFICATIES

Marmoleum Modular voldoet aan de eisen van EN-ISO 24011





	Totale dikte	EN-ISO 24346	2,5 mm						
	Zwaar huishoudelijk gebruik	EN-ISO 10874	Klasse 23						
	Zeer zwaar commercieel gebruik	EN-ISO 10874	Klasse 34						
	Industrieel gebruik	EN-ISO 10874	Klasse 43						
	Afmetingen (lengte x breedte)	EN-ISO 24342	25 x 25 cm	25x50 cm	50 x 25 cm	50 x 50 cm	75 x 50 cm	100 x 15 cm	100 x 25 cm
	Rechtheid en haaksheid	EN-ISO 24342	≤ 0,25 mm	≤ 0,35 mm	≤ 0,35 mm	≤ 0,35 mm	≤ 0,35 mm	≤ 0,35 mm	≤ 0,35 mm
	Indrukbestendigheid	EN-ISO 24343-1	≤ 0,15 mm						
	Geschikt voor bureaustoelen	EN 425	Geschikt voor bureaustoelen met zwenkwielen.						
	Kleurechtheid	EN-ISO 105-B02	Methode 3: blauwschaal minimaal 6.						
	Weerstand tegen chemicaliën	EN-ISO 26987	Bestand tegen verdunde zuren, oliën, vetten en conventionele oplosmiddelen. Niet bestand tegen langdurige inwerking van alkaliën.						
	Weerstand tegen bacteriën		Marmoleum heeft bacteriostatische eigenschappen, zelfs tegen de MSRA bacterie en de Acinetobacter baumannii.						
	Weerstand tegen sigaretten	EN 1399	Vlekken als gevolg van uitgedrukte sigaretten kunnen worden verwijderd.						
	Slipweerstand	DIN 51130	R9						
	Contactgeluidreductie	EN ISO 717-2	≤ 5 dB						
	Levens Cyclus Analyse		LCA is de basis voor het waarborgen van een minimale impact op het milieu.						
	Geschikt voor vloerverwarming	DIN 52612	ja, warmteweerstand ca. 0,014 m². K/W						

Marmoleum voldoet aan de eisen van EN 14041

EN 14041



0100203-DoP-306

	Brandgedrag	EN 13501-1	C <sub>0</sub> -s1
	Slipweerstand	EN 13893	DS: ≥ 0.30
	Statische elektriciteit	EN 1815	< 2 kV
	Warmtegeleidingcoëfficiënt	EN 12524	0.17 W/m-K